PRODUKTINFORMATION

SYNTEKO
SINCE 1944

SYNTEKO CLASSIC

1636

SOLVENTBASED

Synteko CLASSIC er en hurtigtørrende, opløsningsmiddelbaseret 2-komponent, syrehærdende gulvlak.

ANVENDELSESOMRÅDE:

Allround lak der anvendes til lakering af parket- og trægulve i offentligt og privat miljø både til overlakering og lakering fra trærent.

PRODUKTEGENSKABER:

- 2-komponent
- Meget slidstærk overflade
- Meget modstandsdygtig over for friktionsmærker
- God kemikaliebestandighed
- Tørrer hurtigt
- God fyldeevne

RÆKKEEVNE:

- 7–15 m²/ltr. afhængig af træsort, temperatur og luftfugtighed.

TEKNISKE DATA:

Basis	2-komponent alkyd/amino
Opløsningsmiddel	Ethanol, 1-Methoxy-2propanol, Butanol
Tørstof	Ca.58 %
Densitet	Ca. 980 kg/m³
Slidstyrke	Ca. 10 mg/100 rpm. (SIS 92 35 09)
Viskositet	Ca. 150 sek. (SIS 18 41 86)
Revnedannelse	Ingen revnedannelse efter 20 omgange. Kold kontroltest ÷20º C /+40º C
UV-bestandighed	Ingen misfarvning (18 timer)
Glans (Gloss Gardner 60°)	Ca. 35 - mat
Tørretid	Første strygning samt ved trærent ca. 1,5 time Anden strygning samt overlakering ca. 2-3 timer
Anvendelsestemperatur	+15º C - +25º C
Opbevaring	+10º C - +30º C
Lagerholdbarhed	24 mdr. i tæt, lukket emballage
Emballage	16,5 ltr. dunk (indeholder også hærder)

De nævnte tider er oplyst på baggrund af laboratorie afprøvninger ved +23ºC og 55 % RF. Derfor skal de oplyste tider kun opfattes som vejledende.

OBS!

- Anvend ikke Synteko Classic til overlakering af vandbaserede lakker eller til lakering af dansegulve.
- Olie og harpiksholdige træsorter såsom teak bør behandles umiddelbart efter slibning.

IBRUGTAGNING

- Gulvet kan med forsigtigt betrædes 24 timer efter sidste lakering.
- Møbler kan tidligst flyttes ind efter 24 timer.
- Lad fugten fordampe i mindst 1 uge før eventuelle tæpper monteres.
- Endelig hærdning sker efter ca. 2 uger
- Den første måned bør gulvet ikke vaskes.
- Sæt filtpuder under benene på stole og borde for at undgå ridser i lakken.
- Gulvet må ikke dækkes med ikke-porøse beskyttende materialer.

SYNTEKO CLASSIC
BRUGSANVISNING

SOLVENTBASED

FORBEHANDLING

Ved lakering fra trærent slibes gulvet helt rent for smuds og gammel lak. Slib overfladen så jævn som muligt. Sidste slibning udføres med slibepapir nr. 120 – 150. Grundig støvsugning er vigtig – også ovenpå paneler o.lign.

Genlakering:
Ved genlakering rengøres gulvet for voks, sæberester, fedt og smuds. Sidste afvaskning foretages med 3 dl 32% eddikesyre tilsat 10 lt vand. Når gulvet er tørt, matslibes med slibepapir nr. 120-150. Grundig støvsugning er vigtig - også oven på paneler og lignende.
OBS! Ved genlakering af fabrikslakerede gulve skal matslibningen udføres ekstra omhyggeligt.

Porøse træsorter såsom fyr, gran og bøg kræver normalt 3 lag lak, hvor andre træsorter normalt kræver 2 lag.

FORHOLDSREGLER

- Lakken bør have rumtemperatur ca. 23° C
- Gulvets temperatur bør være ca.15° C - 25° C
- Fugtindholdet i gulvet bør være mellem 5% - 15%
- Luftfugtigheden bør være 50% - 60% RF
- Sørg for god ventilation ved første strygning for at øge luftcirkulationen samt forbedre tørretiden.
- Anden og tredje strygning bør ske under normal ventilation for at undgå en ugunstig tørreproces.
- Undgå direkte sollys på overfladen under hærdningen, da hærdeprocessen så vil accellerer i disse områder.

BLANDING

Ryst dunkene grundigt før de blandes. Derefter blandes Synteko Classic med 10% Hærder 1647. Hele mængden af Herder (1,5 ltr.) passer til hele mængden af Synteko Classic (15 ltr.) Bland de to komponenter grundigt, men undgå at danne luftbobler . Den færdige blanding kan stå i 8 timer i en tæt, lukke beholder.

RENGØRINGINSTRUKTION

God renlighed bør overholdes. Undgå hud- og øjenkontakt. Lak på huden fjernes med sæbe og vand eller håndrensemiddel. Indtørret lak opløses med acetone, sprint eller lignende.

SIKKERHED

Kodenr. (1993): 3 -1
Brandfareklasse: Meget brandfarlig, kl. I-1
Sundhedsfareklasse: Lokalirriterende
Se iøvrigt sikkerhedsdatabladet

Vore informationer er baseret på generelle laboratorieforsøg og er alene vejledning ved valget af produkt og arbejdsmetode. Alle anbefalinger er baseret på almindelig anvendelse af produkterne. I mange tilfælde bør der foretages specifikke tests. Enhver yderligere anbefaling, der ydes vederlagsfrit, er alene baseret på generelt kendskab til produktet. Da arbejdsforholdene ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de opnåede resultater eller indestå for, at vores produkter til enhver tid vil give problemfri produktion. Vores ansvar dækker alene direkte person- eller tingskade, som beviseligt er opstået som følge af fejl eller mangler ved et af os fremstillet produkt. Der henvises i øvrigt til vores salgs- og leveringsbetingelser.

Sika Danmark A/S
Hirsemarken 5
DK-3520 Farum
Tlf.: +45 702 77 703

Dato: 26.01.2010
Opdateret: 5.1.2015

ISO 9001 DNV CERTIFIED ORGANIZATION

www.casco.dk