Produktdatablad

Premium Sealer

UZIN Resilient Sealer

1-K polyuretan overfladebehandling, til beskyttelse / forsegling af elastiske gulvbelægninger

ANVENDELSESOMRÅDE:

- til førstegangs pleje og periodisk vedligeholdelse af alle elastiske gulvbelægninger.
- til førstegangs pleje og periodisk vedligeholdelse af natur- og kunststen.

VELEGNET TIL:

- Vinyl
- LVT L / LVP (luksus vinylfliser / -plankegulve)
- CV gulvbelægninger
- Gulvbelægninger af gummi / Kautschuk
- Natur- og kunststen
- Gulvbelægninger med fabrikspåført PUR behandling

PRODUKTFORDELE / EGENSKABER:

ZIN Resilient Sealer er et 1-K PUR sealer til pleje og beskyttelse af elastiske gulvbelægninger, samt natur- og kunststen. Hjælper med at forbedre og forlænge gulvets levetid. Til indendørs brug

- Stor slidstyrke
- Skridhæmmende
- Langvarig beskyttelse
- Forlænger gulvets levetid
- Modstandsdygtig over for overfladedesinfektionsmidler
- Hurtigtørrende

TEKNISK DATA:

Emballage	plastdunk
Emballagestørrelse	5 l
Holdbarhed	min. 5 År
Farve våd	gennemsigtig
Farve tør	gennemsigtig lys
Forbrug	ca. 83 m²
Bearbejdningstemperatur	18 - 25 °C
Bearbejdningstid / pot life	ca. 30 minutter*
Belastningsbar	efter 5 timer*

*Ved 21 °C og 65% RF.

UZIN | A brand of UZIN UTZ
DE | Uzin Utz AG | Dieselstraße 3 | 89079 Ulm | Telefon +49 731 4097-0 | Telefax +49 731 4097-110 | E-Mail info@uzin.de | Internet www.uzin.de
DK | Uzin Utz Denmark ApS | Haderslevvej 36. 1. sal | 6000 Kolding | Tel: +45 25 848 003 | E-Mail uzin.dk@uzin-utz.com | Internet www.uzin.dk

FORBEREDELSE AF UNDERGULVET:

- Gulvet skal have en ubeskadiget, solid, tør, ren overflade uden nogen form for urenheder, som fedt, olie, maling og voks. Brug UZIN Basic Cleaner til fjernelse af dette.
- Brug en vådsuger til at suge vand og rester op efter rengøringen.
- Gulvet skal neutraliseres 2 – 3 gange med en mikrofibermoppe og rent vand. Overfladen skal være tør før påføring.
- Beskyt alle overflader, der ikke skal behandles, med tape eller andre materialer.

FORARBEJDNING:

1. Omryst dunken grundigt før brug.
2. Hæld UZIN Resilient Sealer i en aflang spand, hæld den ikke direkte på gulvbelægningen.
3. Udlæg UZIN Resilient Sealer i lige baner i ufortundet tilstand. Brug RZ finfibermop til udlægningen.
4. Lad overfladen tørre (ca. 60 minutter).
5. 2. lag udlægges på tværs af 1. lags retning (90 grader).
6. Gulvet kan betrædes igen, efter ca. 5 timer
7. Gulvet er klar til brug efter 12 -16 timer.

VIGTIG INFORMATION:

- En holdbarhed på 5 år, når den opbevares under moderat kølige forhold, i den originale emballage. Beskyt mod frost. Genluk forsigtigt og tæt de åbne beholdere, og brug indholdet hurtigt. Lad dunken opnå stuetemperatur før brug.
- Kan bedst bearbejdes ved temperatur imellem 20 - 25 ° C, med gulvtemperaturen over 16 ° C og RF under 65%. Lave temperaturer og høj luftfugtighed forlænger tørretiden. Mens høje temperaturer og lav luftfugtighed forkorter arbejdstiden.
- Regelmæssig vedligeholdelse med UZIN Resilient Care forbedrer overfladens udseende og forlænger levetiden.

ARBEJDS- OG MILJØBESKYTTELSET:

Vandbaseret rengøringsmiddel. Ikke brændbart. Brug af beskyttelsescreme og god ventilation af arbejdsområdet anbefales. Læs og følg altid sikkerhedsinformationen på beholderens etiket og på sikkerhedsdatabladet. Sikkerhedsforskrifter:

MAL-Kode: 00-1 (1993) Opbevares utilgængelig for børn.

BORTSKAFFELSE:

Saml produktrester og genbrug dem hvis muligt. Undgå at produkterne komme ned i afløb, vandløb eller trænge ned i jorden. Beholdere, der er blevet skrabet rene og som er drypfri, kan genanvendes. Beholdere med flydende restindhold, samt opsamlede flydende rester, er klassificeret som farligt affald. Beholdere med restindhold, der er hærdet, kan bortskaffes som byggeaffald.

De nævnte oplysninger bygger på vore erfaringer og grundige undersøgelser. Da vi ikke har indflydelse på forarbejdningen og ej heller kender forarbejdningsbetingelserne på forhånd, kan vi ikke overtage ansvaret for brugerens opnåede resultater. Kvaliteten af dit arbejde afhænger derfor af din egen faglige vurdering og brug af produktet. Ved tvivl bør der udføres prøver inden arbejdets udførelse. Sørg for at følge monteringsanbefalingerne fra producenten af belægningen. Dette datablad erstatter alle tidligere udgivelser. Den aktuelle udgave af dette datablad findes på vores websted: www.uzin.dk | 01.2022